

FIG. 40-QL



COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL BRONCE

COBRE (Cu)	81 %
ESTAÑO (Sn)	3 %
PLOMO (Pb)	7 %
ZINC (Zn)	9 %

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FIGURA	40-QL
DESCRIPCIÓN	JGO. DE LLAVES IND. PARA REGADERA CON MANERAL ACRILICO Y CHAPETÓN
SERVICIOS	AGUA
APLICACIÓN	REGULAR
CONEXIÓN ENTRADA	CARI 1/2" (13mm)
CONEXIÓN SALIDA	CARI 1/2" (13mm)
MATERIAL DE CUERPO	BRONCE ASTM B-584-SA
SELLO	NITRILO A BRONCE
CIERRE	GRADUAL
MATERIAL CARTUCHO	LATÓN
ASIENTO	FUJO
EMPAQUE	NITRILO
MANERALES	ACRILICO
MATERIAL MANERALES	ACRILICO
MATERIAL CHAPETONES	METÁLICO
ACABADO CHAPETON	CROMO
ESPESOR	12 MICRAS