

FIG. 41-QL



COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL BRONCE

COBRE (Cu)	81 %
ESTAÑO (Sn)	3 %
PLOMO (Pb)	7 %
ZINC (Zn)	9 %



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FIGURA	41-QL
DESCRIPCIÓN	JGO. DE LLAVES IND. PARA REGADERA CON MANERAL ACRILICO Y CHAPETÓN
SERVICIOS	AGUA
APLICACIÓN	REGULAR
CONEXIÓN ENTRADA	SOLDABLE ½" (13mm)
CONEXIÓN SALIDA	SOLDABLE ½" (13mm)
MATERIAL DE CUERPO	BRONCE ASTM B-584-SA
SELLO	NITRIL A BRONCE
CIERRE	GRADUAL
MATERIAL CARTUCHO	LATÓN
ASIENTO	FIJO
EMPAQUE	NITRIL
MANERALES	ACRILICOS
MATERIAL MANERALES	ACRILICO
MATERIAL CHAPETONES	METÁLICO
ACABADO CHAPETONES	CROMO
ESPESOR	12 MICRAS