

ADHESIVO UNIVERSAL



Adhesivo a base cemento Portland y polímeros, fácil de usar, sólo necesita mezclarse con agua. El **ADHESIVO UNIVERSAL**, *adicionado con MPA*, es de alta adherencia y sirve para instalar todo tipo de losetas cerámicas de Alta, Media, Baja o Nula absorción de humedad, así como granito y mármol, aun en superficies lisas de concreto o sobre pisos cerámicos ya existentes. Especial para porcelanatos. *Cumple y/o excede los requerimientos de la norma ANSI A118.1 al mezclarse con agua.*

El estar adicionado con MPA (Micro Partículas Adherentes) le permite a la fórmula lograr una alta adherencia a los materiales siendo capaz de conseguir un acabado perfecto .

USOS RECOMENDADOS

- Ideal para la instalación de porcelanatos en muros y en pisos con tráficos moderados.
- Para instalaciones de losetas cerámicas, mármol o granito en pisos sujetos a tráfico intenso.
- Instalaciones sobre superficies de concreto liso totalmente curado (al menos 28 días), morteros de cemento, arena , panel de yeso o panel prefabricado de cemento.
- Para instalaciones residenciales de piso sobre piso ya existente.
- Para pegar todo tipo de pisos y azulejos en construcciones residenciales o comerciales.

PROCEDIMIENTO DE MEZCLADO

1. En un recipiente limpio vierta aprox. 6 lt. de agua limpia
2. Gradualmente agregue 1 bulto (20 Kg.) de **ADHESIVO UNIVERSAL** mientras mezcla lentamente hasta obtener una pasta suave y homogénea (sin grumos). Evite mezclar en exceso, ya que puede acortar la vida en recipiente del producto.
3. Deje reposar la pasta de 10 a 15 min. Vuelva a mezclar sin añadir más polvo o agua adicional.
4. Lave bien manos y herramientas al terminar.

PRODECIMIENTO DE APLICACIÓN

1. La superficie debe de estar seca y nivelada, libre de polvo, aceites, grasas y pinturas, ceras, selladores, desmoldantes o de cualquier sustancia que pudiera interferir con la adhesión.
2. Utilizando la parte lisa de la llana, aplique una capa delgada de adhesivo presionando sobre el sustrato.
3. Ponga más adhesivo encima y usando el lado dentado de la llana, extiéndalo en una sola dirección y a un espesor uniforme. No aplique adhesivo a un área mayor a la que puede ser cubierta por piso en 20 minutos. Si el adhesivo se seca, retírelo y extienda material fresco.
4. Coloque las losetas en su lugar sobre el adhesivo fresco, respetando la boquilla, presione y mueva cada una en sentido perpendicular al rallado que dejó la llana. A continuación golpee ligeramente con un mazo de hule, procurando hundir una cuarta parte del espesor de la pieza en el adhesivo.
5. Retire el exceso de adhesivo fresco de las juntas para un buen emboquillado posterior y recuerde usar **BOQUILLA UNIBLOCK**, la mejor del mercado y con gran variedad de colores a su disposición.

LIMITACIONES DE USO

No aplique sobre madera, aglomerado de madera, páneles de yeso en pisos, superficies metálicas o materiales similares que sean inestables dimensionalmente. No se use en temperaturas inferiores a 5 C.

Rendimiento	Hasta 5.5 m2 por saco de 20 Kilos, varía dependiendo de la superficie, el tipo de recubrimiento y la llana utilizada.
Color	Blanco
Peso Específico	1.6 Kg/Lt
Tiempo Abierto	50 minutos aprox.
Resistencia a la compresión	120 kg /cm2
Resistencia al corte	16 kg/cm2



UNIBLOCK[®]
SIMPLIFICA LA CONSTRUCCION

