

Cemento Plástico asfáltico



Características:

HIDROPLAST (WetPatch) es un cemento plástico asfáltico de aplicación en frío, fibratado, con cargas minerales y aditivos especiales que le permiten sellar aún en condiciones de lluvia y alta humedad en las losas. **HIDROPLAST** se utiliza para sellar grietas y fisuras en los techos secos o mojados, ideal para el sellado de ángulos o chaflanes (flashing), ductos, juntas verticales y horizontales, bajadas pluviales, bases de tinacos y en general todos aquellos puntos críticos que sean propensos a entrada de humedad. **HIDROPLAST** es apropiado para sellar bajo condiciones de lluvia o losas con alta humedad o mojadas, ya que sus aditivos especiales le permiten desplazar el agua y tener adherencia a dicha superficie.

Aplicación:

Antes de la aplicación del cemento plástico **HIDROPLAST**, la superficie deberá de estar limpia, libre de polvo y de material falsamente adherido, de preferencia sobre una capa de primario con **EMULTEX TP**. En condiciones de lluvia, se recomienda barrer el exceso de agua en la losa antes de la aplicación del cemento plástico **HIDROPLAST**. Se aplica con espátula, extendiendo y rellenando la grieta.

Almacenamiento:

Almacenar bajo techo, en lugar fresco y seco. Si después de usar queda producto en su envase, cierre éste perfectamente para que conserve sus propiedades y se mantenga aplicable.

Precauciones:

- No sedeje al alcance de los niños.
- Almacénese bajo techo en sitio fresco y seco. No diluya el material. Aplíquese en lugares ventilados y evite inhalar los vapores del producto. El contacto prolongado con la piel puede causar irritación; en caso de contacto con los ojos consultar al médico. En caso de ser ingerido accidentalmente, consulte al médico.

Rendimiento:

El rendimiento es de 5 a 7 metros lineales por litro en grietas y fisuras y 1 litro por 3 metros lineales en uniones de losa con pretilos y elementos verticales que hagan ángulo con ella.

Presentación:

Caja con 4 latas con 4 litros c/u y cubeta con 19 litros.

Propiedades físicas:

Propiedad	Especificación	Método
Penetración C/Cono 1/10 mm.	210-230	D 217
% de Sólidos	81 (+/-) 2.0	D 1644
Densidad, Kg/Lt.	1	D 1475
Consistencia	Pasta suave	
Color	Negro	D 1729
Punto de flameo	48 °C	D 93
Tiempo de secado		D 2939
Secado Tacto	1 hora	
Secado Total	No endurece	
Estabilidad almacenada bajo techo	6 meses en condiciones normales	

Cemento Plástico asfáltico



Protexa Recubrimientos S. A. de C. V. garantiza que este producto está libre de defectos de fabricación al salir de nuestra planta y que las instrucciones que damos en la presente ficha técnica están basadas en nuestra amplia experiencia, pero como los métodos y condiciones específicas en que el producto se aplicará están fuera de nuestro control, se recomienda al usuario realizar pruebas previamente de acuerdo a sus necesidades. La empresa no se hace responsable por daños o perjuicios ocasionados por el uso, manejo, aplicación o almacenaje inadecuados, ni por diluciones realizadas y mezclas o combinaciones con otros productos. Para mayor información de nuestros productos dirigirse al Departamento Técnico de Protexa Recubrimientos.



En el siguiente link encontrarás todos nuestros canales oficiales: Atención por WhatsApp, Compra en línea, redes sociales y más!

https://linktr.ee/MN_HOMECENTER



833-230-14-14