



NUESTRA FUERZA ESTÁ EN LA UNIÓN  
INDUSTRIAS PRESTO DESDE 1974



## Hidrolock® Antisalitre barrera permanente contra la humedad



### Descripción

Actualización: Sep/2013

**Hidrolock® Antisalitre** es una pasta blanca base agua que actúa por penetración en los materiales más comunes de construcción. Impide la humedad ascendente y por consiguiente la aparición de salitre.

### Materiales

**Hidrolock® Antisalitre** puede utilizarse en muros edificados con los materiales de construcción usuales como concreto, cemento, mortero, yeso, ladrillo, tabique, etc.

### Usos y aplicaciones

**Hidrolock® Antisalitre** se utiliza para erradicar el salitre de manera permanente y eficaz de los muros, zoclos, columnas y dadas mediante el control de la humedad en los materiales, permitiendo la transpiración pero evitando la ascensión de la humedad del subsuelo, previniendo con esto la reaparición del salitre.

### Ventajas

- ✓ Solución definitiva y permanente
- ✓ Aplicación sencilla y económica
- ✓ Producto listo para usarse
- ✓ Fórmula concentrada
- ✓ Secado rápido en 24 horas
- ✓ Amplia temperatura de aplicación y de servicio
- ✓ Base agua, no tóxico
- ✓ Producto ecológico, bajo VOC's

### Precauciones

No se utilice a la par de tratamientos con ácidos. No utilice cal en el enjarre de reparación.

### Instrucciones

1. Localice previamente las tuberías e instalaciones eléctricas que existan en el muro con el fin de no perforarlas ni dañarlas. En caso necesario retire el enjarre visiblemente dañado y taladre en el muro, por encima del zoclo, agujeros con una separación de 7 cm., una profundidad de 10 cm. y un diámetro de 3/8 de pulgada. Si el daño en el enjarre es ligero no es necesario removerlo.

2. Retire el exceso de polvo en el agujero, introduzca la manguera hasta el fondo e inyecte el producto despacio con la ayuda de una pistola calafateadora, hasta saturar el hueco.
3. Deje secar el producto un mínimo de 24 horas y resane los agujeros con **Hidrolock® Mortero, Presto Filler®**, o bien con enjarre hecho de 3 partes de arena de río más 1 parte de cemento y sellador, sin agregar cal. En caso de ser necesario reparar el enjarre, retire la zona dañada y deje secar el muro por una semana luego de la aplicación de **Hidrolock® Antisalitre** y vuelva a enjarrar. La reacción total del producto se completa en 4-6 semanas y a partir de este tiempo pueden observarse los resultados finales.

### Almacenamiento y vida de anaquel

El producto tiene una vida de anaquel de 12 meses.

### Presentación

**Hidrolock® Antisalitre** se presenta en cartuchos de 300 ml.

#### **NOTA**

Antes de usar este producto, el usuario debe correr cualquier prueba necesaria en orden de asegurarse que es el adecuado para la aplicación requerida. La información técnica aquí contenida no es exhaustiva, y está basada solamente en nuestro conocimiento presente y en nuestra experiencia. Industrias Presto no se hace responsable por ninguna omisión o falla en la interpretación de esta hoja técnica, ni en ninguna eventualidad relacionada con la aplicación imprecisa del producto, así como los cambios que en él ocurrieran debido a las condiciones climatológicas o prácticas deficientes de transporte, manejo o almacenamiento por el usuario. La garantía no abarca más allá del valor del producto.

### Otros productos de la línea Hidrolock®

-Hidrolock® Imper Elástico	-Hidrolock® Imper	-Hidrolock® Sellafugas 1 Minuto
-Hidrolock® Pintura Mineral	-Hidrolock® Mortero	-Hidrolock® Aditivo Acrílico
-Hidrolock® Sella Concreto	-Hidrolock® Banda	-Hidrolock® Repelente
-Hidrolock® Imper Final	-Hidrolock® Primer	-Hidrolock® Repelente Negro

---

#### Aprende más en



[www.youtube.com/indpresto](http://www.youtube.com/indpresto)

#### Visítanos en



[www.ipresto.net](http://www.ipresto.net)

#### Síguenos en



Sistema de Gestión de la Calidad  
Certificado ISO 9001:2008  
*RSGC 708*  
Terminación 2014.03.15



## Industrias Presto, S. de C.V.

Av. Francia 1635-D  
Col. Moderna  
Guadalajara, Jal. 44190  
México

[www.ipresto.net](http://www.ipresto.net)  
e-mail: [servicioclientes@ipresto.net](mailto:servicioclientes@ipresto.net)

Tels. y Fax: 38 10 06 21 / 31 10 61 61  
38 12 65 14 / 38 12 00 94  
31 24 04 50 / 31 24 04 51