

FICHA TECNICA

SISTEMAS IMPERMEABLES

EMULTEX ASB

EDICIÓN 2008, REV. 1

IMPERMEABILIZANTE PARA USOS MÚLTIPLES.



DESCRIPCIÓN:

Emulsión asfáltica fibratada impermeable (base agua) formulada para su aplicación en frío. Presenta magnífica resistencia a la intemperie y no escurre aún en superficies inclinadas o muros verticales. Se aplica en superficies ligeramente húmedas o secas en techos de concreto monolítico. Cumple la norma ASTM -1227 tipo II clase 2.

USOS:

Se utiliza como impermeabilizante en sistemas de aplicación en frío. Está diseñado para emplearse en conjunto con membrana de refuerzo de fibra de vidrio CRISTALFLEX o poliéster POLIFLEX.

APLICACIÓN:

- La superficie deberá de estar limpia, libre de polvo y de material falsamente adherido y cubierta con una capa de primario EMULTEX TP como promotor de adhesión, así como haber sellado las grietas, bases de equipos, chaflanes, etc. con cemento plástico PLASTICEM STD.
- EMULTEX ASB se aplica directamente del envase, sin diluir, extendiéndolo en capas uniformes y traslapadas por medio de cepillo de ixtle, brocha o equipo de aspersión; evitando dejar secciones descubiertas o delgadas.
- Para lograr una mayor duración del sistema de impermeabilización, es necesario proteger el sistema con una pintura de acabado BITUMEX AL, SOLARTEX ACRÍLICO o DIABLO ROJO ACABADO TERRACOTA, cuando el EMULTEX ASB haya secado completamente (7 días después de la aplicación de la última capa del impermeabilizante.)

RENDIMIENTO:

- 1.5 L/m² a una sola capa sin membrana de refuerzo. Este rendimiento está sujeto a la rugosidad de la superficie a impermeabilizar.
- 1.0 L/m² con membrana de refuerzo CRISTALFLEX ó POLIFLEX a dos capas.

ALMACENAMIENTO:

- Mantener bien cerrado el envase después de usarse.
- Almacenar bajo techo en un lugar fresco y seco.

PRESENTACIÓN:

- Cubeta con 19 litros.
- Tambor con 200 litros.

PROPIEDADES FISICAS	ESPECIFICACION	METODO ASTM
CONSISTENCIA	PASTA SUAVE	
COLOR	CAFÉ OSCURO	
DENSIDAD gr/ml	1.00 MIN	D 1475
PENETRACION CON CONO 1/10	290 – 300 mm	D 2884
% DE SÓLIDOS	47 MINIMO	D 2939
TIEMPO DE SECADO		D 1640
SECADO AL TACTO	30 MINUTOS	
SECADO TOTAL	4 +/- 1 HORA	
RESISTENCIA AL AGUA	No reemulsifica	D-2939
INTEMPERISMO ACELERADO	600 HRS Sin agrietarse ni deslavarse	D-4799/A

RECOMENDACIONES Y PRECAUCIONES:

- No se aplique sobre superficies encharcadas.
- Agite bien el producto en su mismo envase antes de usarse, teniendo cuidado de no contaminar el producto.
- Evite aplicarlo cuando la amenaza de lluvia sea inminente. Aplíquese cuando el día este soleado.
- Evite exponer el producto a temperaturas menores a 6° C. o cercanas al punto de congelación.
- No se aplique sobre losas con movimiento estructural, como techos de lamina, asbesto cemento, losas precoladas, etc.
- No se deje al alcance de los niños.
- No debe calentarse.
- No se debe adelgazar con solventes ni con agua.
- En caso de ingestión accidental, no provoque el vómito y consulte a su médico.
- El contacto prolongado con la piel causa irritación.

Garantía: Protexa S.A. de C.V. garantiza que sus productos estén libres de defectos de fabricación al salir de la Planta y que cumplen con la información y especificaciones indicadas en sus hojas técnicas, sin embargo, debido a que la aplicación y sus condiciones estén fuera de nuestro control, la Empresa no se hace responsable por daños, perjuicios ó por fallas atribuibles al inmueble, el mal uso, mala aplicación, manejo inadecuado, diluciones, mezclas o combinaciones no indicadas en nuestros productos, o por fenómenos naturales extremos como: huracanes, terremotos inundaciones, etc. Para mayor información, por favor, consulte a nuestro departamento técnico.

PROCASA Carr. Monterrey-Salttillo Km3.39 Sta- Catarina Nvo. León

www.protexarecubrimientos.com tel. 01800 84 PROTEXA

01800 84-PROTEXA