Cemex Asfalto en Frío

Carpeta asfáltica en frío con polímeros, desarrollada para el mantenimiento y reparación vial como baches, revestimientos, zanjas, excavaciones y/o bordes.

Atributos

- Fórmula especialmente elaborada con aditivos y agregados seleccionados que garantizan su calidad.
- Adhesión, fluidez y trabajabilidad óptimos.
- Elaborado con materiales reciclados.

Modo de empleo



Limpia bien la superficie donde aplicarás el producto, asegúrate de retirar todo el material de relleno desprendido.



Coloca **Cemex Asfalto en Frío** en capas hasta cubrir completamente el área.



Después de cada capa compacta bien hasta obtener una superficie uniforme.



Ventajas

- Producto de fácil aplicación que no necesita mezclarse.
- No necesita aditivos adicionales.
- Empaque es 100% biodegradable que reduce el impacto ambiental.

Recomendaciones

- Asegúrate que el lugar de aplicación esté completamente limpio y libre de cualquier producto. Use escoba o aire comprimido para limpiar.
- Para un mayor rendimiento y duración, Cemex Asfalto en Frío debe colocarse y compactarse en capas con un espesor máximo de dos pulgadas (50 mm).
- El mejor método para compactar la base es utilizar un compactador de vibración de rodillo; para baches más pequeños pueden funcionar también apisonadoras manuales y compactadoras de placa vibratoria.
- La capa final de Cemex Asfalto en Frío previo a compactar deberá medir 25 mm más que el nivel de superficie deseado, lo que permitirá una compactación secundaria óptima por la circulación vial.
- Lávate bien las manos después de aplicar el producto.
- Usa elementos de protección adecuados: lentes de seguridad, guantes, mascarilla, zapatos cerrados, pantalón y camisa de manga larga.

833-230-14-14 | https://linktr.ee/MN_HOMECENTER

CEMEX

Precauciones

- Mantén el producto fuera del alcance de los niños.
- Evita el uso de equipos que generen calor cerca del producto (como soldadura o soplete cortador), ya que puede haber riesgo de incendio o explosión.
- En caso de contacto con los ojos, piel o ropa, lava con abundante agua y ve al médico.
- En caso de ingestión no provoques el vómito y acude inmediatamente con el médico.
- En caso de inhalación retírate a un lugar con aire fresco y consulta a tu médico.

Almacenamiento

- Mientras no use el producto, mantenlo en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y fuentes de calor.
- Guarda el producto lejos de cualquier material inflamable.

Datos técnicos

Parámetros		SCT 2016 (∑L >106≤1)
Estabilidad	KG Mínimo	350
Flujo	mm	2 a 4
Vacíos	%	4 a 8
VAM	%	15
VFA	%	65 a 78

Granulometría

TMN	3/8”
Espesor Min-Max (mm)	28.5 -37.5
TAMIZ	Límites Granulométricos
½ “	100-100
3/8”	90-100
¼”	70-89
No.4	56-82
No.10	28-64
No.20	18-49
No.40	13-37
No.60	10-29
No.100	6-21
No.200	2-10

En el siguiente link encontrarás todos nuestros canales oficiales: Atención por WhatsApp, Compra en línea, redes sociales y más!
https://linktr.ee/MN_HOMECENTER
833-230-14-14