



Pintura Emulsionada Vinilica- Acrílica

Fresh Finish

Línea FF45

BOLETÍN TÉCNICO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS	PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
FRESH FINISH es una pintura emulsionada vinil acrílica reducible con agua. Usos recomendados. Muros y cielos de viviendas, oficinas, comercios y construcción en general. Exposición. Interiores y exteriores. Las exposiciones en inmersión, continua o intermitente, así como el contacto continuo con agua o cualquier sustancia química esta contraindicado. Sustratos donde debe aplicarse. Tablero de yeso, yeso, cemento, mortero, concreto, ladrillo, tabique, madera y mampostería en general. Ventajas. 1. Atractivo precio. 2. Acabado mate. 3. Libre de plomo y metales pesados.	Acabado Mate Estabilidad 1 año en envase perfectamente cerrado almacenado en un lugar bajo techo fresco y seco. Peso Específico 1,4215 ±0,03 (blanco puro) Presentación 19 Litros Punto de inflamación 94 °C Rendimiento teórico 12 m² por litro aplicado a 25,4 micras secas en superficies lisas sin desperdicios (blanco puro) Rendimiento práctico estimado • Superficie lisa 6,0 a 7,0 m²/Litro • Superficie rugosa 5,0 a 6,0 m²/Litro El rendimiento real de la pintura podrá variar debido al tipo de superficie a pintar, rugosidad y porosidad de la superficie, método de aplicación usado, condiciones de trabajo, espesor de película, desperdicios de pintura, etc. No puede garantizar que el rendimiento práctico que obtenga el usuario sea el expresado en este boletín técnico debido a que las operaciones de aplicación y preparación de la superficie están fuera de control de Compañía Sherwin Williams, S.A. de C.V. En aplicaciones por aspersión, las pérdidas de material pueden alcanzar hasta un 70%. Sólidos en peso 51 ± 3 % (blanco puro) Sólidos en volumen 32 ± 3 % (blanco puro) Tiempos de secado @ 25°C, 50% humedad relativa, aplicado a 100 micras húmedas • Al tacto 1 hora • Para recubrir 2 horas Viscosidad 105 - 110 UK @ 25°C VOC 29 g / L	Toda superficie antes de recubrirla debe de cumplir con las siguientes condiciones. • Limpia. Elimine de la superficie cualquier material que impida que la pintura se adhiera a la superficie, como polvo, grasa, pintura suelta, óxido, moho, tierra, y cualquier material que impida que la pintura se adhiera a la superficie. Remueva con cepillo de alambre o carda mecánica toda la pintura suelta o dañada. • Seca. No deberá existir humedad en la superficie. • Opaca. La superficie no deberá ser brillante ni pulida. Superficies nuevas de yeso • Lave la superficie con una solución de media taza de vinagre por cada 4 litros de agua. • Enjuague la superficie con agua y deje secar perfectamente la superficie. • Rellene las grietas y los agujeros con una pasta para rellenar y lije la superficie hasta emparejar. Superficies nuevas de madera • Rellene las imperfecciones con un resanador para madera. • Lije la superficie en dirección de la veta usando una lija de grano grueso y disminuya el tamaño del grano hasta que la superficie esté lisa y tersa. • Limpiar la superficie con un trapo limpio para eliminar el polvo. Superficies previamente pintadas • Remueva la pintura descascarada, así como cualquier material que impida que la pintura se adhiera a la superficie. • Resane hoyos y cuarteaduras y deje secar la superficie. • Aplique una mano de pintura sobre los resanes.



Pintura Emulsionada Vinilica- Acrílica

Fresh Finish

Línea FF45

BOLETÍN TÉCNICO

SISTEMAS RECOMENDADOS	APLICACIÓN	PRECAUCIONES
Superficies nuevas • <u>Superficies lisas</u> ○ Una mano de Sellador Vinílico de Sherwin-Williams • Dos manos de pintura emulsionada Fresh Finish Superficies previamente pintadas • <u>Superficies sin problema alguno (pintura suelta, caleo, suciedad, grasa, etc.)</u> • ○ Dos manos de pintura emulsionada Fresh Finish	Condiciones de aplicación • Temperatura ambiente: Mayor a 10°C • Temperatura de la superficie: La superficie no deberá estar caliente. • Humedad relativa: Menor a 85 % • Los rayos del sol nunca deberán incidir de forma directa en la superficie al momento de aplicar la pintura. Preparación del material • Mezcle perfectamente la pintura con una pala limpia y agite con movimientos cíclicos desde el fondo del envase hacia fuera, procurando incorporar perfectamente todo el material hasta que esté libre de asentamientos y tenga un color uniforme. • Reductor: Agua limpia. El uso de agua contaminada o con exceso de hipoclorito de sodio (blanqueador de ropa) puede alterar el color de la pintura. Debido a que la viscosidad del material puede estar afectada por la temperatura ambiente, es conveniente hacer una prueba con el material sin diluir. Ajuste la viscosidad agregando un pequeño porcentaje de reductor (hasta alcanzar la reducción máxima indicada). Métodos de aplicación • <u>Brocha</u> ○ Verifique que la brocha no desprenda cerdas ni que éstas estén abiertas. ○ Reducción máxima. No se recomienda • <u>Rodillo</u> ○ Retire el pelo suelto enredando cinta adhesiva a lo largo de todo el rodillo para después retirarla. Reducción máxima. No se recomienda Cuidados del equipo de aplicación Las herramientas de trabajo siempre deberán lavarse inmediatamente después de acuerdo a las instrucciones del fabricante del equipo. Para el caso de brochas y rodillos, lave perfectamente el material con agua y jabón.	Compañía Sherwin Williams, S.A. de C.V. no se hace responsable por daños en las herramientas de aplicación, ya sea por maltrato, mal uso o mal mantenimiento. 1. No mezclar con ningún otro tipo de material ni productos diferentes a los señalados en este boletín técnico. “ADVERTENCIA” NO SE INGIERA. EN CASO DE INGERIRLO NO SE PROVOQUE EL VÓMITO Y SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO. EL USO DE ESTE PRODUCTO POR NIÑOS, DEBE SER SUPERVADO POR ADULTOS. ACOTACIONES En caso de que durante la aplicación del producto, el cliente llegara a apreciar algún problema evidente en el producto, tales como diferencia de color, contaminación del producto, problemas en la aplicación, gelamiento, natas, etc.; es responsabilidad del cliente suspender la aplicación antes de haberse aplicado no más de cincuenta metros cuadrados (50 m ²), dar aviso inmediato a la tienda y presentar el ticket de compra y asentar los hechos por escrito de manera; de lo contrario el fabricante sólo repondrá la cantidad de producto equivalente a una superficie no mayor a cincuenta metros cuadrados (50 m ²) en caso de aprobarse la reclamación. Este producto ha sido desarrollado para su uso exclusivo en <u>muros y cielos (interiores)</u> de viviendas, oficinas, comercios y construcción en general. El uso de este material en ambientes químicos está contraindicado. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a los expresados en este boletín técnico queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. Las características e instrucciones, sobre el uso de este producto, establecidas en este Boletín Técnico están basadas en pruebas realizadas por, y en representación, del fabricante. Tal información y recomendaciones dispuestas aquí están sujetas a cambio y pertenecen al producto ofrecido al momento de la publicación. El fabricante recomienda hacer pruebas previas para asegurar los resultados y determinar el rendimiento real del caso en particular. .