



PASTA FINA UNIBLOCK[®]

Presentación: 20 kg.
Color: blanco.

DESCRIPCIÓN

Recubrimiento en polvo base cemento, modificado con resinas y agregados de granulometría controlada, diseñado para proporcionar un acabado final extra fino, terso, liso y de color blanco en superficies como concreto colado, block de concreto, barro-block, concreto celular, paneles de yeso, fibrocemento y aplanados de mortero cemento-arena. El producto es apto para aplicaciones en interiores, según las condiciones del proyecto, y puede utilizarse tanto en muros como en cielos, dejando un acabado tipo yeso sin riesgo de desprendimiento o reblandecimiento ante la humedad. Además, presenta propiedades impermeables y en algunas formulaciones, una resistencia específica al desarrollo de hongos.

USOS RECOMENDADOS

- Acabado final en muros y cielos interiores previamente aplanados
- Aplicación sobre muros previamente aplanados y plomeados.
- Recubrimiento sobre paneles de fibrocemento y yeso.
- Uso en interiores, en edificaciones residenciales y comerciales.
- Sustituye métodos tradicionales de zarpeo, afine y sellado.

VENTAJAS

- Excelente adherencia en superficies compatibles.
- Acabado terso, fino y blanco.
- Impermeabilidad integrada.
- Prevención contra el desarrollo de hongos.
- Ahorro en procesos y materiales adicionales.

SUSTRATOS

- Block de concreto
- Barro-block
- Concreto celular
- Repellados o enjarres de cemento-arena
- Paneles de yeso
- Paneles de fibrocemento

RENDIMIENTOS

Espesor de aplicación	Rendimiento (kg/m ²)	Rendimiento por saco 20 kg
1.0 mm	1.64	~12.1 m ²
2.0 mm	3.4	5.9 m ²

Nota: estos rendimientos son aproximados y para fines de estimación únicamente. Los rendimientos pueden variar dependiendo de las condiciones de la superficie y los métodos de aplicación utilizados.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

La superficie debe estar sólida, firme, estructuralmente sana, plomeada y limpia, libre de polvo, grasas, pintura, aceites, ceras, desmoldantes u otros agentes que afecten la adherencia. Se recomienda retirar excesos de mortero entre juntas o elementos del muro. Previo a la aplicación, humedecer el sustrato abundantemente sin saturarlo. No cubrir juntas de expansión.

CUMPLIMIENTO DE CALIDAD

Este producto contribuye al cumplimiento de los siguientes créditos del sistema de certificación LEED v2009

***MRc5** - Materiales regionales ya que el 80% de la materia prima es extraída, procesada y fabricada regionalmente.



LIMITACIONES

- No aplicar sobre madera, metal, plástico o superficies inestables/flexibles.
- No utilizar si la temperatura es menor a 4 °C.
- No agregar arena, cemento u otros minerales.
- No exceder la cantidad de agua ni añadir agua después de la mezcla, ya que puede afectar la resistencia final y provocar diferencias de color.

APLICACIÓN



1. Verificar que la temperatura esté entre 4 °C y 38 °C.



2. Verter la cantidad de agua indicada en un recipiente 4 Litros



3. Agregar el contenido del saco poco a poco, integrando el polvo al agua hasta obtener una pasta homogénea, suave y sin grumos.



4. Dejar reposar la mezcla de 10 a 15 minutos para activar componentes



5. Aplicar con llana lisa metálica en movimientos cruzados (de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha).



6. En caso de aplicar una segunda capa, esperar entre 2 y 4 horas.



5. Para acabado floteado, esperar 30 minutos y utilizar una llana de esponja en movimientos circulares.

INFORMACIÓN TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
Densidad aparente en polvo	1.250 kg/m ²
Tipo de grano	Fino
Agua de mezclado	20% (4L/saco)
Adherencia a la tensión	6 kg/m ²
Absorción de humedad	12%
Espesores de aplicación	1 mm - 2 mm
Tiempo de almacenaje	12 meses
Temperatura de aplicación	Entre 4° C - 38 ° C
Resistencia a la compresión (28 días)	60 kg/cm ²

SEGURIDAD

Δ Precauciones Generales:

- Evite inhalar el polvo, ya que puede causar irritación en ojos, piel y pulmones.
- Use mascarilla antipolvo, guantes y lentes de seguridad al manipular el adhesivo.
- Al contacto con agua, el material adquiere una naturaleza alcalina, lo que puede generar irritación en la piel y los ojos.

Δ En caso de contacto con la piel u ojos:

- Enjuague inmediatamente con abundante agua.
- Si el material húmedo se adhiere a la piel u ojos y se seca, remuévalo con agua antes de que endurezca.

Δ En caso de ingestión:

- Beba 1 o 2 vasos de agua para diluir el producto.
- No induzca el vómito.
- Consulte a un médico de inmediato.

GARANTÍA

Todos los productos UNIBLOCK[®] MÉXICO se inspeccionan y prueban antes de ser embarcados.

Todo producto UNIBLOCK[®] MÉXICO deberá preservarse en un lugar seco y resguardado, con su empaque en buen estado, en tarima y con una estiba máxima de 3 camas. Vida en anaquel: 12 meses.

Procedimiento:

- Tener a la mano el recibo o factura de la compra del producto.
- Presentar su reclamación a nuestro número telefónico 800 847 7000 o mediante correo electrónico a contacto@uniblock.com.mx.
 - Un representante autorizado del fabricante se pondrá en contacto con el cliente para verificar el comprobante de compra, el producto y su instalación. UNIBLOCK[®] MÉXICO no asume responsabilidad por daños, gastos derivados de la instalación, uso o reventa del material.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Las recomendaciones, sugerencias, declaraciones y datos técnicos contenidos en esta ficha técnica se basan en nuestros mejores conocimientos y la información disponible a nuestro alcance. Se entregan para propósitos informativos solamente sin ninguna responsabilidad por su uso. Sin embargo, como el manejo y el uso posterior a la entrega al cliente no está bajo nuestro control, no garantizamos el resultado a obtener. Solo serán vinculantes para el fabricante o vendedor, los documentos por escrito y firmados por un representante oficial del fabricante.